PFINDER 890

Reiniger

Version 3 / (D)
811 8900
01.02.2010

Produktbeschreibung
Bei PFINDER 890 handelt es sich um einen Spezialreiniger auf Isopropanol-/Acetonbasis für die Eindring- und Magnetpulverprüfung. PFINDER 890 wird verwendet als Vorreiniger zur Entfernung von Ölen und Fetten von der zu prüfenden Oberfläche, als zugelassener Zwischenreiniger oder als Entferner der PFINDER Untergrundfarbe.

PFINDER 890 ist auch hervorragend als Universalreiniger für allgemeine Anwendungen geeignet (z.B. bei Kunststoffen bitte Materialverträglichkeiten zuvor prüfen).

Zwischenreiniger Verfahren C gemäß EN 571-1.

Produktvorteile

- Hohe Reinigungsleistung.
- Universell einsetzbar.

Abprüfungen / Konformitäten
Das Produkt entspricht den folgenden Spezifikationen / ist geeignet für den Einsatz gemäß:

EN ISO 3452-2, 3452-5, 3452-6, ASME V Art.6, ASTM E165, PMUC, RCCM.

Niedriger Schwefel- und Halogengehalt gemäß EN ISO 3452-2.

Es sind die geltenden Prüfvorschriften und Normen zu beachten.

Anwendung
Zur Vorreinigung oder als Universalreiniger: PFINDER 890 auf die zu reinigende Oberfläche auftragen, ggf. einwirken lassen und nach Bedarf mit einem Lappen abwischen.

Zur Zwischenreinigung: Überschüssiges PFINDER Eindringmittel mit auf einem Lappen gesprühten PFINDER 890 von der Oberfläche entfernen. Direktes Aufsprühen ist unzulässig!

Verfahrensablauf gemäß EN 571-1 unter www.eindringpruefung.de.

Zur Entfernung der PFINDER Untergrundfarbe: PFINDER 890 auf die zu reinigende Oberfläche aufsprühen, ggf. einwirken lassen und nach Bedarf mit einem Lappen abwischen oder mit erneutem Sprühstrahl entfernen.

Verfahrensbeschreibung gemäß EN ISO 9934-1 unter www.magnetpulverpruefung.de.

Produktkenndaten Wirkstoff

Dichte/20°C	DIN EN ISO 12185	795 ± 15 kg/m³
Flammpunkt	ASTM D 93	<15°C

Produktkenndaten Aerosol

Flammpunkt	<-40°C

Lieferform
Klare, farblose Flüssigkeit.

Gebinde
200-L-Fass, 30-L-Gebinde, 5-L-Kanister, 500-mL-Aerosoldose.

Lagerung / Haltbarkeit
Bei Temperaturen von +5°C bis +45°C mind. 2 Jahre.
Aerosoldosen:
Bei Temperaturen von +5°C bis +45°C mind. 3 Jahre.

www.eindringpruefung.de
www.magnetpulverpruefung.de

Vorliegende Produktinformation soll dem Anwender eine erste Auswahl ermöglichen und enthält weder die Garantie eines Produktes noch die Zusicherung einer Eigenschaft. Auch die Informationen in dieser technischen Schrift entbinden den Anwender nicht davon, die Verwendung eines ausgesuchten Produktes vorher im Versuch zu testen. Hierfür stellen wir auf Wunsch auch gerne Proben zur Verfügung.